KARTA TECHNICZNA

CE
EN 13162

17/07/2020

Feltro TERMOROLL $\lambda_{0,0}$35

Mata z włókna szklanego Termover®

z zawartością materiału termoutwardzalnego dostarczana w rolkach
dostępna również w wersji **A+ bez zawartości formaldehydu**

ZASTOSOWANIE **Izolacje termiczne i akustyczne w budownictwie**
NORMA **EN 13162:2012 + A1:2015**
KOD WYROBU **1031TERMORO**
WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE Ciepło właściwe: 1,030 kJ/kg K
Maksymalna temperatura zastosowania: 250 - 300°C

PARAMETRY TECHNICZNE			
Parametr	**Jednostka**	**Wartość**	**Norma**
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λ_D	W/mK	0,035	EN 12667
Klasa reakcji na ogień	-	A1	EN 13501-1
Klasa tolerancji grubości	-	T2	EN 823

WYMIARY I DEKLAROWANY OPÓR CIEPLNY				SPOSÓB KONFEKCJI			
Grubość	**Opór cieplny R_D**	**Szerokość**	**Długość**	**Rolka**		**Paleta**	
[mm]	**m^2K/W**	**[m]**	**[m]**	**Ilość sztuk**	**m^2**	**Ilość rolek**	**m^2**
50	1,40	1,20	12,00	1	14,40	20	288,0
100	2,85	1,20	6,00	1	7,20	20	144,0
150	4,25	1,20	4,00	1	4,80	20	96,0
200	5,70	1,20	3,00	1	3,60	20	72,0

** grubości na indywidualne zamówienie - minimum logistyczne 22 lub 24 palety, czas realizacji do uzgodnienia*
Rozmiar palety: szer. 1200 / dł. 1200 / wys. 2600 mm

CHARAKTERYSTYKA CHEMICZNA Włókno szklane typu C z dodatkiem żywic termoutwardzalnych.
INNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Materiał elastyczny, łatwy w użyciu i montażu, bezzapachowy, obojętny chemicznie, odporny na grzyby, pleśnie, roztocza. Przy właściwym zastosowaniu produkt jest odporny na starzenie i zachowuje swoje właściwości.
PAKOWANIE I SKŁADOWANIE Maty w opakowaniach polietylenowych, termozgrzewalnych na paletach.
Produkt przemieszczać z zachowaniem należytej ostrożności, tak aby uniknąć uszkodzeń. Materiał nie powinien być składowany bezpośrednio na ziemi. Należy zabezpieczyć go przed intensywnymi opadami deszczu oraz nawałnicami.

Producent: **EUROFIBRE S.P.A.** | Via Venier 52, 30020 **MARCON** (VE), Włochy | www.eurofibre.it
Dystrybutor: **ISOTHERM System PL** Sp. z o.o. | 34-650 **TYMBARK** 715 | tel. +48 33 500 01 01 | www.isothermsystem.pl